

CHAPAS

Fabricación según la norma de producto UNE-EN 10113-1: 1993
Calidad S275JR/ E295

Pesos teóricos de la chapa industrial

Canto (mm)	Masa (Kg/m ²)	Formato 2000x1000 (kg)
0,40	3,20	6,40
0,45	3,60	7,20
0,50	4,00	8,00
0,55	4,40	8,80
0,60	4,80	9,60
0,65	5,20	10,40
0,70	5,60	11,20
0,75	6,00	12,00
0,80	6,40	12,80
0,85	6,80	13,60
0,90	7,20	14,40
0,95	7,60	15,20
1,00	8,00	16,00
1,10	8,80	17,60
1,20	9,60	19,20
1,25	10,00	20,00
1,30	10,40	20,80
1,50	12,00	24,00

Canto (mm)	Masa (Kg/m ²)	Formato 2000x1000 (kg)
1,70	13,60	27,20
1,80	14,40	28,80
2,00	16,00	32,00
2,25	18,00	36,00
2,50	20,00	40,00
2,75	22,00	44,00
3,00	24,00	48,00
3,50	28,00	56,00
4,00	32,00	64,00
5,00	40,00	80,00
6,00	48,00	96,00
7,00	56,00	112,00
8,00	64,00	128,00
9,00	72,00	144,00
10,00	80,00	160,00
12,00	96,00	192,00
14,00	112,00	224,00

Canto (mm)	Masa (Kg/m ²)	Formato 2000x1000 (kg)
15,00	120,00	240,00
16,00	128,00	256,00
18,00	144,00	288,00
20,00	160,00	320,00
22,00	176,00	352,00
25,00	200,00	400,00
30,00	240,00	480,00
35,00	280,00	560,00
40,00	320,00	640,00
45,00	360,00	720,00
50,00	400,00	800,00
55,00	440,00	880,00
60,00	480,00	960,00
70,00	560,00	1.120,00
80,00	640,00	1.280,00
90,00	720,00	1.440,00
100,00	800,00	1.600,00

